

Evolution

Artikel / Article / Produkt

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Gemäss / According / Na základe: DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Množstvo bm v rolke : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použiteľná šírka : 145 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 320 g/m² (+/- 5%)

Zusammensetzung / Composition / Zloženie : 100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Otáčky	100 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na pilling (Žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.)	Note / Grade Stupeň	5	
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	2,0	1,8
Zugfestigkeit / Tensile strength Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	N (%)	1276 (60,4)	1089 (29,9)
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Odolnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	94,1	99,3
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Stálofarebnosť voči treniu	EN ISO 105-X12	Note / Grade Stupeň	trocken / dry suche	nass / wet mokre
			4-5	4-5
Lichtechtheit / Colour fastness to light Stálosť farieb na svetle	EN ISO 105-B02	Note / Grade Stupeň	4-5	

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / AZO farbivá : Nicht nachweisbar / Undetectable / Ne zistené
Feuerschutz / Fire protection / Nehorľavosť : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Dodatočné informácie : Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Náš produkt vyhovuje smernici 2002/61/ES a Európskej smernici o chem. látkach 1907/2006 (REACH)
Aus technologischen Gründen im Produktionsprozess können eventuell leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Lots nicht vermieden werden.
Due to the technological conditions of the production process, there may be differences in the shades between each production batch.
Vzhľadom na technologické podmienky výrobného procesu môžu byť medzi jednotlivými výrobnými šaržami rozdiely v odtieňoch
Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Testované : Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich di Ergebnisse als mittlere indikative.

Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values.

Výsledky testov boli zhromažďované z rôznych vzoriek a preto predstavujú priemerné hodnoty